

ADRIA

ПАНА ЗА ОКАЧЕНИ ТАВАНИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Пана за растерни тавани, произведени от минерална вата с пълнители: перлит, целулоза, глина и скорбяла, покрити с дисперсна боя, безцветна откъм задната повърхност и бяла откъм лицевата страна. Паната са бели и с фактура на мазилка и гупичици.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Окачените тавани Armstrong са приложими в много сфери на строителството: в жилищни, обществени и промишлени сгради като офиси, банки, търговски обекти, хотели, ресторанти, гимнастически салони, фитнес центрове, учебни заведения и пр.

СПЕЦИФИЧНИ СВОЙСТВА НА ОКАЧЕНИТЕ ТАВАНИ ARMSTRONG

- Гаранция от производителя 10 години за серията PRIMA;
- Окаченият таван придава изискан завършек на помещението;
- Подобрява акустичната среда и вътрешния микроклимат;
- Разкрояват се лесно с нож. Бърз и лесен монтаж и демонтаж;
- Не вредят на човешкото здраве и не изискват специални предпазни средства при работа;
- Изделията не гният и не са среда за развитие на микроорганизми, не се нападат от гризачи;
- Плочите са много леки, а имат стабилни размери;
- Лесно се пренасят и монтират от сам човек.



ОПАКОВКА

Картонени кутии. Върху етикетите са отразени името на производителя и основните характеристики на продукта.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА						
Ръб на окачване	Символ	Дебелина (mm)	Дължина (mm)	Ширина (mm)	m ² /пакет	Тегло / m ²
	Board	15	600	600	5.76	4.00
		15	1200	600	7.20	4.00
	Tegular	15	600	600	5.04	4.00
		15	1200	600	7.20	4.00
	Microlook	15	600	600	5.04	4.00

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Характеристика	Символ	Стойност			Мерна единица			Стандарт
Пожарна характеристика (горимост)	A ₁	негорим			-			БДС EN 13501-1
Пожароустойчивост на хоризонтална носеща конструкция	-	60			min			БДС 16556-87
Относителна влажност на въздуха при 40° C	RH	95			%			БДС EN 13964
Светлоотразяване	100 Lux	83			%			ISO 7724-2
Стабилност на размерите 48h, 35°C	-	≤ 1			%			БДС EN 1604
Водопоглъщане за 24h частично потапяне	W _p	≤ 1			kg/m²			БДС EN 1609
Коефициент на топлопроводност	λ _D	0.052 - 0.057			W / m.K			БДС EN 12667 ISO 8302
Коефициент на звукопоглъщане α _s (на окачен таван с 20cm въздушен слой)	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	БДС EN ISO 20354
	α _s / δ = 15mm	0.35	0.40	0.60	0.70	0.60	0.55	
Усреднен коефициент на звукопоглъщане	α _w	0.60			-			ASTM C 423 REV A
Коефициент на звукоизолация	D _{ncw}	34			dB			БДС EN ISO 20 140 - 9
Българско техническо одобрение	БТО № 04.65 / 01.12.2004			НИИСМ ЕООД, гр. София				БДС EN 13964
Здравна оценка	№ РД-1856/13.12.2004 от Министерство на здравеопазването на Р България							
Система за определяне на качеството	Сертификат № 653562 / 07.05.2002			Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)				ISO 9001:2000

Информацията, посочена в тази техническа спецификация, дава свойствата на изделията към момента на написването ѝ. Производителят запазва правото си да променя някои свойства поради непрекъснато подобряване качествата на произвежданите материали.