



MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI E SISTEMI ISOLANTI

ЕЛАСТОМЕРНИ МЕМБРАНИ С ПОЛИЕСТЕРНА АРМИРОВКА

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ELASTOBOND S6

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ

ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Качествена еластомерна хидроизолационна мембрана, произведена от дестилиран битум, модифициран с SBS (стирол-бутадиен-стирол) полимер. Армировката е от **нетъкан полиестер, с непрекъснато влакно**. Двете страни на изделието са покрити с лесно изгарящо, тънко полиетиленово фолио, което се разтопява изцяло и изчезва под пламъка на горелката. Неговото предназначение е да предпазва навитото руло от слепване и да го защитава от прегаряне по време на заваряването.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Еластомерна мембрана, подходяща за:

- голям слой в многословни хидроизолационни системи за **плоски покриви**;
- който и да е слой в многословни хидроизолационни системи на **покривни тераси**, достъпни за пешеходен трафик;
- еднослойни и двуслойни системи за **основи и сүтеренни стени** на сгради.

СПЕЦИФИЧНИ СВОЙСТВА НА МОДИФИЦИРАНИТЕ БИТУМНИ МЕМБРАНИ

- Десетгодишна гаранция от производителя;
- Мембраните се заваряват газопламъчно с горелка, при нисък разход на пропанбутан;
- Съвършено приспособяване към всички видове строителни конструкции (бетонкови, метални, панелни и др.)
- Възможност за приложение в сгради в жилищното, общественото и промишлено строителство;
- Безвредни за човека, не изискват специални предпазни средства при работа.

- 1 полиетиленово фолио
- 2 модифициран SBS битум
- 3 нетъкан полиестер с непрекъснато влакно
- 4 модифициран SBS битум
- 5 полиетиленово фолио



ОПАКОВКА

Палета, обвити в полиетиленово фолио. Етикетът съдържа името на производителя и основните характеристики на продукта.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Маса (kg/m ²)	Дължина (mm)	Ширина (mm)	m ² / руло	Брой рула / палет	m ² / палет
3.00	10	1	10	28	280
4.00	10	1	10	23	230

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Характеристика		Символ	Стойност	Мерна единица	Стандарт	
Вид битум		<i>SBS</i>	Еластомерен	-	-	
Вид армировка		<i>P</i>	Стъклен воал	-	-	
Горна повърхност		<i>TF</i>	Разтопяемо фолио	-	-	
Долна повърхност		<i>TF</i>	Разтопяемо фолио	-	-	
Точка на омекване		<i>t_g</i>	> 125	°C	БДС EN 1427	
Огъваемост при отрицателни температури		<i>t_c</i>	- 15	°C	БДС EN 1109	
Топлоустойчивост		<i>t_{cr}</i>	> 110	°C	БДС EN 1110	
Сила на скъсване при опън	надлъжно	σ_l	840	N / 5cm	БДС EN 12311 - 1	
	напречно	σ_t	500	N / 5cm		
Относително удължаване при скъсване	надлъжно	-	50	%	БДС EN 12311 - 1	
	напречно	-	50	%		
Стабилност на размерите	надлъжно	-	> 0.5	%	БДС EN 1107-1	
	напречно	-	> 0.5	%		
Съпротивление на раздиране	надлъжно	-	170	N	БДС EN 12310-1	
	напречно	-	190	N		
Устойчивост на статичен товар		<i>L</i>	15	kg	БДС EN 12730	
Устойчивост на удар върху полистирол с плътност 20 kg/m ²		<i>I</i>	15	mm	БДС EN 12691	
Водонепропускливост		<i>W</i>	> 60	kPa	БДС EN 1928	
Пожарна характеристика (горимост)		<i>E</i>	Самозагасващ се	-	БДС EN 13501 - 1	
Българско техническо одобрение		Протокол № К-672/ 01.1999		ЦНИП към УАСГ, София		БДС EN 13707
Система за определяне на качеството		Сертификат No. 102719 / 21.01.2005		Bureau Veritas (BVQI) IT		ISO 9001:2000

Информацията, посочена в тази техническа спецификация, дава свойствата на изделията към момента на написването ѝ. Производителят запазва правото си да променя някои свойства поради непрекъснато подобряване качествата на произвежданите материали.

Адрес: СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД

1592 София, п.к. 150; ж.к. Дружба 1,

бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50

ационален телефон: 0700019889; факс: 02/979 00 60,

web page: www.siper.bg; e-mail: office@siper.bg

Aggiunge Valore!

СИПЕР SIPER