POLYGLASS®

UNI EN ISO 9001

MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI E SISTEMI ISOLANTI

ЕЛАСТОМЕРНИ МЕМБРАНИ С ПОЛИЕСТЕРНА АРМИРОВКА И МИНЕРАЛНА ПОСИПКА
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

MINERAL ELASTOBOND S6

ПОВЪРХНОСТНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ

ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Качествена еластомерна хидроизолационна мембрана, произведена от дестилиран битум, модифициран с SBS (стирол-бутадиен-стирол) полимер. Армировката е от **нетъкан полиестер, с непрекъснато влакно**. Долната ѝ страна е покрита с лесно изгарящо, тънко полиетиленово фолио, което се разтопява изцяло и изчезва под пламъка на горелката, а горната - е защитена с хомогенен пласт от минерална посипка, като е оставена непосипана ивица от единия край, служеща за заваряване чрез припокриване на съседната мембрана. Минералната посипка, освен че придава естетичен външен вид на завършения покрив, също така представлява и допълнителна защита от ултравиолетови лъчи, от стареене и механично нараняване целостта на мембраната.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Еластомерна мембрана, подходяща за:

- повърхностен слой в системи хидроизолационни покрития за **плоски покриви**;
- горен или единсвен слой на **основи и сутеренни стени** на сгради.

1. минерална посипка
2. модифициран SBS битум
3. нетъкан полиестер с непрекъснато влакно
4. модифициран SBS битум
5. полиетиленово фолио

СПЕЦИФИЧНИ СВОЙСТВА НА МОДИФИЦИРАНИТЕ БИТУМНИ МЕМБРАНИ

- Десетгодишна гаранция от производителя;
- Мембраните се заваряват газопламъчно с горелка, при нисък разход на пропанбутан;
- Съвършено приспособяване към всички видове строителни конструкции (бетонови, метални, панелни и др.);
- Възможност за приложение при сгради в жилищното, общественото и промишлено строителство;
- Безвредни за човека, не изискват специални предпазни средства при работа.

ОПАКОВКА

Палета, обвити в полиетиленово фолио. Етикетът съдържа името на производителя и основните характеристики на продукта.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Маса (kg/m²)	Дължина (mm)	Ширина (mm)	m² / руло	Брой рула / палет	m² / палет
3.50	10	1	10	25	250
4.00	10	1	10	23	230
4.50	10	1	10	20	200
5.00	10	1	10	16	160

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Характеристика		Символ	Стойност	Мерна единица	Стандарт
Вид битум		*SBS*	Еластомерен	-	-
Вид армировка		*P*	Нетъкан полиестер	-	-
Горна повърхност		*M*	Посипка в цвят:	Скално сив, червен, зелен, бял, тъмно кафяв	
Долна повърхност		*TF*	Разтопяемо фолио	-	-
Температура на омекване		t_t	> 125	°C	БДС EN 1427
Огъваемост при отрицателни температури		$t_{(-)}$	- 15	°C	БДС EN 1109
Топлоустойчивост		$t_{(+)}$	> 110	°C	БДС EN 1110
Сила на скъсване при опън	надлъжно	σ_l	840	N / 5cm	БДС EN 12311 - 1
	напречно	σ_t	500	N / 5cm	
Относително удължаване при скъсване	надлъжно	-	50	%	БДС EN 12311 - 1
	напречно	-	50	%	
Стабилност на размерите	надлъжно	-	> 0.5	%	БДС EN 1107-1
	напречно	-	> 0.5	%	
Съпротивление на раздиране	надлъжно	-	170	N	БДС EN 12310-1
	напречно	-	190	N	
Устойчивост на статичен товар		*L*	15	kg	БДС EN 12730
Устойчивост на удар върху полистирол с плътност 20 kg/m²		*I*	15	*mm*	БДС EN 12691
Водонепропускливост		*W*	> 60	*kPa*	БДС EN 1928

Адрес: СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД
1592 София, п.к. 150; ж.к. Дружба 1,
бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50
*ационален телефон: **0700019889**; факс: **02/979 00 60**,*
web page: www.siper.bg; e-mail: office@siper.bg

Add image value! СИПЕР SIPER

POLYGLASS®

UNI EN ISO 9001

MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI E SISTEMI ISOLANTI

ЕЛАСТОМЕРНИ МЕМБРАНИ С ПОЛИЕСТЕРНА АРМИРОВКА И МИНЕРАЛНА ПОСИПКА
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Характеристика	Символ	Стойност	Мерна единица	Стандарт
Пожарна характеристика (горимост)	*E*	Самозагасващ се	-	БДС EN 13501 - 1
Българско техническо одобрение	Протокол № К-672/ 01.1999		ЦНИП към УАСГ , София	БДС EN 13707
Система за определяне на качеството	Сертификат No. 102719 / 21.01.2005		Bureau Veritas (BVQi) IT	ISO 9001:2000

Информацията, посочена в тази техническа спецификация, дава свойствата на изделията към момента на написването ѝ. Производителят запазва правото си да променя някои свойства поради непрекъснато подобряване качествата на произвежданите материали.

Адрес: СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД
1592 София, п.к. 150; ж.к. Дружба 1,
бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50
*ационален телефон: **0700019889**; факс: **02/979 00 60**,*
web page: www.siper.bg; e-mail: office@siper.bg

Add image value!

СИПЕР SIPER