



САМОЗАЛЕПВАЩИ МЕМБРАНИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SELFDAN BT ELAST

САМОЗАЛЕПВАЩИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ ЗА ОСНОВИ

ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Самозалепваща се еластомерна хидроизолационна мембрана, произведена от дестилиран битум, модифициран с SBS (стирол-бутадиен-стирол) полимер. Горната страна е покрита с високоплътен полиетилен /HDPE/, който изпълнява функцията и на армировка. Долната страна е насмолена със синтетична слепваща емулсия и към нея е прикрепена отлепваща се полиетиленова подложка, която се маха изцяло преди залепване.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Еластомерна мембрана, подходяща за хидроизолация на **основи и сутеренни стени** на сгради, тунели и други елементи, изпълнени от бетон или масивна тухла.

СПЕЦИФИЧНИ СВОЙСТВА НА МОДИФИЦИРАНИТЕ БИТУМНИ МЕМБРАНИ

- Изключително лесно приложение;
- Мембраните се залепват като се отдели полиетиленовата подложка и се притиснат силно към основата;
- Залепват се и в хладно време, като се нагрят с пистолет с топъл въздух;
- Съвършено приспособяване към всички видове строителни конструкции (бетонови, тухлени, панелни и др.);
- Абсолютна водонепромокаемост и паронепропускливост;
- Дълготрайност във времето;
- Безвредни за човека, не изискват специални предпазни средства при работа.

- 1 модифициран SBS битум
- 2 полиетилен /HDPE/
- 3 синтетична емулсия
- 4 полиетиленово фолио



ОПАКОВКА

Палета, обвити в полиетиленово фолио. Етикетът съдържа името на производителя и основните характеристики на продукта.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Маса (kg/m ²)	Дължина (mm)	Ширина (mm)	m ² / руло	Брой рула / палет	m ² / палет
1.5	20	1	20	24	480

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Характеристика		Символ	Стойност	Мерна единица	Стандарт
Вид битум		<i>SBS</i>	Еластомерен	-	-
Горна повърхност		<i>HDPE</i>	Високоплътен полиетилен	95 gr/m²	-
Долна повърхност		<i>AD</i>	слепваща емулсия	-	-
Огъваемост при отрицателни температури		<i>t</i> ₍₋₎	≤ 10	°C	БДС EN 1109
Топлоустойчивост		<i>t</i> ₍₊₎	> 80	°C	БДС EN 1110
Сила на скъване при опън	надлъжно	σ _l	200 ± 100	N / 5cm	БДС EN 12311 - 1
	напречно	σ _t	200 ± 100	N / 5cm	
Относително удължаване при скъване	надлъжно	-	350 ± 100	%	БДС EN 12311 - 1
	напречно	-	350 ± 100	%	
Число на дифузно съпротивление на водните пари		μ	> 20 000	-	БДС EN 1391
Устойчивост на растителни корени		-	Не преминават	-	БДС EN 13984
Пожарна характеристика (горимост)		<i>E</i>	Самозагасващ се	-	БДС EN 13501 - 1
Продуктов сертификат		Сер. No. 032/000845/27.12.2004		AENOR, MADRID (ES)	
Българско техническо одобрение		Протокол № 733-05/ 19.04.2005		ЦНИП към УАСГ , София	
Система за определяне на качеството		Сертификат No. ES-0082 / 01.08.1999		IQNet, AENOR (ES)	
				ISO 9001:2000	

Информацията, посочена в тази техническа спецификация, дава свойствата на изделията към момента на написването ѝ. Производителят запазва правото си да променя някои свойства поради непрекъснато подобряване качествата на произвежданите материали.

Адрес: СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД
1592 София, п.к. 150; ж.к. Дружба 1,
бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50
национален телефон: 070019889; факс: 02/979 00 60
web page: www.siper.bg; e-mail: office@siper.bg

СИПЕР  SIPER